

Materiał	▪ Polipropylen
Wymagania stosowania	▪ montaż elementów pokryć dachowych powinien być wykonany zgodnie z danymi podanymi w projekcie obiektu oraz zgodnie ze sztuką dekarską
Zastosowanie	▪ wysokoparoprzepuszczalna, trójwarstwowa, wodoodporna membrana wstępnego krycia do układania na deskowaniu lub termoizolacji
Kolory	▪ antracyt z białym nadrukiem / białoszary
Opakowanie	▪ rolka 75 [m ²] ▪ paleta 3600 [m ²]
Wymiary i tolerancje	▪ szerokość 1,5 [m] ▪ długość 50 [m]
Masa powierzchniowa	▪ 165 [g/m ²]
Palność	▪ klasa E
Odporność na przesiąkanie	▪ klasa W1
Przepuszczalność pary wodnej	▪ $s_d = 0,015$ [m]
Wytrzymałość na zrywanie	▪ pionowo 350 [N/5cm] ▪ poziomo 240 [N/5cm]
Wydłużenie	▪ wzdłuż 70 [%] ▪ w poprzek 90 [%]
Odporność temperaturowa	▪ od -40°C do +120°C
Przechowywanie	▪ membranę przechowywać w pomieszczeniach krytych, nienarażonych na nadmierną wilgoć ▪ chronić przed promieniowaniem UV oraz działaniem środków chemicznych
Montaż	▪ szczegółowa instrukcja montażu dołączona każdorazowo do produktu

IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
62-070 Zakrzewo

tel. +48 61 816 17 67
tel. +48 61 816 17 68
fax +48 61 816 17 69
e-mail: biuro@ivt.pl

NIP 781 19 60 200,
Regon 368938936,
KRS 0000708329 - Sąd
Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał zakładowy
IVT Sp. z o.o.
wynosi 1.300.000,00 zł

BGŻ BNP Paribas S.A.
14.160014621082.0448.6000.0001

Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent/Dystrybutor nie mógł przewidzieć wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.